



ctw

Erstellt am: 11.01.2016
Überarbeitet am: 22.01.2025
Gültig ab: 22.01.2025

Handelsname: **CTW-Haftgrund**

Seite 1 von 2

TM-Nr.: F08325 - F08309 - F08357

CTW-HAFTGRUND

Voranstrich für den bituminösen Belagsbau

Begriff

CTW-Haftgrund ist eine dünnflüssige Lösung von Bitumen in leicht flüchtigem Lösemittel und wird in kaltem Zustand verarbeitet.

Beschreibung

CTW-Haftgrund ist ein Voranstrich, bestehend aus einem mittelharten Bitumen und leichtflüchtigen, brennbaren Lösemittel.

CTW-Haftgrund enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe.

CTW-Haftgrund wird infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten verarbeitet.

Es bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund.

CTW-Haftgrund ist feuergefährlich.

Anwendung

CTW-Haftgrund wird im Strassenbau als Voranstrich (Haftbrücke) vor dem Einbau eines neuen, bituminösen Belages angewendet. Im Bereich von Fugen und Rissen im bituminösen Belagsbau leistet der **CTW-Haftgrund** zusammen mit DILAMENT® oder IGAS® Profile-R wertvolle Dienste. **CTW-Haftgrund** dient auch als Voranstrich für DUREP® bei Reparaturarbeiten.

CTW-Haftgrund wird mittels Spritzgeräte, welche für die Ausführung von Voranstrichen im bituminösen Strassenbau speziell konstruiert sind, verspritzt. Es ist eine Düsengrösse ab ca. 3 mm zu verwenden. Dabei wird der **CTW-Haftgrund** fein und gleichmässig verteilt, so dass nach dem Trocknen ein dünner, lückenloser Bitumenfilm entsteht.

CTW-Haftgrund kann auch mit einem Pinsel verarbeitet werden, was bei Schächten, Randsteinen und bei kleinen Reparaturarbeiten von besonderer Wichtigkeit ist.

Nach 5 bis 30 Minuten, je nach Temperatur und Windverhältnissen, ist **CTW-Haftgrund** klebefrei trocken.

Nach dieser kurzen Zeit kann der Belag eingebaut werden. Eine vorgängige Kontrolle des Voranstriches ist jedoch, besonders bei kühler Witterung und bei Isolationsarbeiten auf Beton, unerlässlich. Auf gefrästen Flächen muss die Dosierung infolge der grösseren Oberfläche und Saugfähigkeit erhöht werden.



ctw

Technisches Merkblatt

Erstellt am: 11.01.2016
Überarbeitet am: 22.01.2025
Gültig ab: 22.01.2025

Handelsname: **CTW-Haftgrund**

Seite 2 von 2

TM-Nr.: F08325 - F08309 - F08357

Technische Daten

Lieferform

Kannen à 20 kg und Fässer à 50 kg und 180 kg

Lagerung

24 Monate nach Herstellung resp. Verfalldatum auf dem Gebinde.
Bei der Lagerung von **CTW-Haftgrund** sind die örtlichen Vorschriften einzuhalten.
Beim Transport müssen die ADR-Vorschriften eingehalten werden. ADR-Transportklasse 3/II

<u>Dichte bei 25°C</u>	: 0.9 g/m ³
<u>Bindemittelgehalt</u>	: ~ 52 Massen-%
<u>Trocknungszeit</u>	: 5 bis 30 Minuten
<u>Dynamische Viskosität bei 25°C</u>	: ~ 50 mPa·s
<u>Frostempfindlich</u>	: Nein
<u>Verarbeitungstemperatur</u>	: -10 bis + 50°C
<u>Bitumensorte</u>	: B-45
<u>VOC-Gehalt</u>	: ~ 48 Massen-% (Abgabepflichtig)
<u>Haftzugfestigkeit 20°C</u>	: mind. 1 N/mm ²
<u>Benetzungstest bei 25°C (CTW-Methode)</u>	: < 5 Min.
<u>Flammpunkt nach A+P</u>	: 6°C

Schutzmassnahmen

CTW-Haftgrund ist feuergefährlich. Die feuerpolizeilichen und SUVA-Vorschriften sind deshalb zu beachten.

CTW-Haftgrund darf aus Sicherheitsgründen ausschliesslich im Freien, nicht aber in Räumen verwendet werden.

CTW-Haftgrund darf nicht mit Drucktankgeräten verarbeitet werden; Explosionsgefahr

CTW-Haftgrund nicht einnehmen und Dämpfe nicht einatmen, ADR- und Gewässerschutzvorschriften beachten.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!

Wichtige Hinweise

Die Gebinde sind stets gut zu verschliessen und kühl zu lagern.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrungen erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Produktanwender müssen das jeweils neueste Technische Merkblatt unter www.ctwmuttenz.ch abrufen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches ebenfalls auf unserer Homepage unter www.ctwmuttenz.ch einsehbar ist.